



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-178 ЮГ

**Ткань костюмная хлопкополиэфирная
гладкокрашенная «Карелия-Absolut»**

Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	80 ВХ, 20 ПЭ	до 20%	83 ВХ, 17 ПЭ
Поверхностная плотность, г/м ²	255-13	251-300	256
Ширина, см	150,0 ± 2,0	-	152,0
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	900	800	1050
по утку	650	600	730
Раздирающая нагрузка, Н			
- основа	30	30	35
- уток	30	30	42
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	4000	4000	6145
Гигроскопичность, %, не менее	6	-	13,5
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	25	20	40,8
Ткань с отделкой ВО			
Примечание к ткани с отделкой ВО			
Водоотталкивание			
первоначальное	90	90	100
после 5 стирок	80	80	90

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛ используем идеи!

- после 5 химчисток	80	-	100
Водоупорность, Па			
- в исходном виде	2000	2000	2157
- после 5 стирок	1800	1800	1961
Маслоотталкивание, балл			
- в исходном виде	5	5	5
- после 5 стирок	4	4	5
- после 5 химчисток	4	-	5
- основа	- 2,5	- 3,5	- 2,5
- уток	± 2,0	± 2,0	- 2,0
Содержание свободного фармальдегида, мкг/г	300	300	8
Отделка	ВО / МВО / НМВО / К-20		

Данные фактического значения взяты из последнего протокола испытания.
Для более достоверной информации просим обращаться в отдел продаж.