ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-151 ЮГ

Ткань полиэфирно- хлопковая "Светозар-3"

Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	40ВХ, 60ПЭ	свыше 50%	37ВХ, 63 ПЭ
Поверхностная плотность, г/м2	245-13	-	249,0
Ширина, см	150,0 ± 2,0	-	150,5
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	1600	1000	2450
по утку	500	500	560
Раздирающая нагрузка, Н			
- основа	50	50	54
- уток	35	35	45
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	5000	5000	8860
Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее	20	20	106
Ткань с отделкой ВО			
Примечание к ткани с отделкой ВО			
Водоотталкивание			
первоначальное	90	90	100
после 5 стирок	80	80	100
Водоупорность, Па			
- в исходном виде	2000	2000	2059

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

- после 5 стирок	1800	1800	1800
- в исходном виде	5	5	6
- после 5 стирок	4	4	6
- первоначальное	5	5	5
- после 5 стирок	4	4	5
- основа	15	15	0,0
- уток	15	15	0,0
Изменение размеров после мокрой обработки, %			
- основа	- 3,0	- 3,0	- 0,5
- уток	± 2,0	± 2,0	- 1,0
Содержание сфободного фармальдегида, мкг/г	300	300	47
Отделка	ВО / МВО / НМВО / К-20 / К-50 / Щ-20		

Данные фактического значения взяты ис последнего протокола испытания.
Для более достоверное информации просим обращаться в отдел продаж.