



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-99/2 ЮГ

Ткань костюмная хлопкополиэфирная гладкокрашенная «Карелия-2»

Технические характеристики

Состав, %	СТО 80 ВХ, 20 ПЭ	ГОСТ ПЭ до 20%	Фактическое значение 80 ВХ, 20 ПЭ
Поверхностная плотность, г/м ²	260-13	251-300	260,0
Ширина, см	150,0 ± 2,0	-	150,0
Переплетение	саржевое 3/1		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	800	800	1042
по утку	600	600	655
Раздирающая нагрузка, Н			
- основа	30	30	32
- уток	30	30	32
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	4000	4000	5755
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	20	20	65
Ткань с отделкой ВО			
Примечание к ткани с отделкой ВО			
Водоупорность, Па			
- в исходном виде	2000	2000	2069
- после 5 стирок	1800	1800	1871
Маслоотталкивание, балл			
- в исходном виде	5	5	6

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛ используем идеи!

- после 5 стирок	4	4	5
- первоначальное	5	5	5
- после 5 стирок	4	4	5
- основа	15	15	5
- уток	15	15	11
- основа	- 3,5	- 3,5	- 1,0
- уток	± 2,0	± 2,0	- 1,0
Содержание свободного фармальдегида, мкг/г	300	300	30
Отделка	ВО / МВО / НМВО / К-20 / К-50		

Данные фактического значения взяты из последнего протокола испытания. от 10.03.2017
Для более достоверной информации просим обращаться в отдел продаж.