ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-157 "А" ЮГ

Ткань хлопчатобумажная антистатическая гладкокрашенная "Престиж-Антистат"

Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	100 ВХ	100 ВХ	100 ВХ
Поверхностная плотность, г/м2	250-13	200-250	250,0
Ширина, см	150,0 ± 2,0	-	150,0
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	700	600	1320
по утку	500	400	677
Раздирающая нагрузка, Н			
- основа	20	20	51
- уток	25	25	44
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	3000	2500	3775
Гигроскопичность, %, не менее	5	-	13
Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее	20	20	80
Ткань с отделкой МВО/НМВО			
Удельное поверхностное электическое сопротивление			
первоначальное	<10^7	<10^7	2,2*10^4
после 5 стирок	<10^7	<10^7	5,8*10^4
Водоотталкивание			

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

первоначальное	90	90	100
после 5 стирок	80	80	90
- после 5 химчисток	80	80	90
Маслоотталкивание, балл			
- в исходном виде	5	5	5
- после 5 стирок	4	4	5
- после 5 химчисток	4	4	5
Нефтеотталкивание, балл			
- первоначальное	5	5	5
- после 5 стирок	4	4	5
- после 5 химчисток	4	4	5
- основа	15	15	0,0
- уток	15	15	4,0
- основа	- 3,5	- 3,5	- 2,0
- уток	± 2,0	± 2,0	- 1,0
Содержание сфободного фармальдегида, мкг/г	300	300	46
Отделка	МВО / НМВО		

Данные фактического значения взяты ис последнего протокола испытания.
Для более достоверное информации просим обращаться в отдел продаж.