ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

**Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!**

Артикул:

# Ткань хлопкополиэфирная гладкокрашеная

## Технические характеристики

| | СТО | ГОСТ | Фактическое значение |
|---|---|---|---|
| Состав, % | 53%ХБ, 47%ПЭ | - | 52,2%ХБ, 47,8%ПЭ |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 214-11 | - | 222 |
| Ширина, см | 150 ± 2,0 | - | 151,2 |
| Переплетение | саржевое | | |
| Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее | | | |
| по основе | 883 | - | 1755 |
| по утку | 393 | - | 658 |
| Раздирающая нагрузка, Н | | | |
| - основа | 40 | - | 72 |
| - уток | 17,7 | - | 38 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее | 5000 | - | 5588 |
| Гигроскопичность, %, не менее | - | - | - |
| Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее | 10 | - | 37 |
| Водоотталкивание | | | |
| первоначальное | 90 | - | 100 |
| Водоупорность, Па | | | |
| - в исходном виде | 200 | - | 234 |
| Маслоотталкивание, балл | | | |
| Изменение размеров после мокрой обработки, % | | | |

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



| | | | |
|---|---|---|---|
| - основа | -3,5 | - | -1,0 |
| - уток | ±2,0 | - | -0,4 |
| - остаточное горение, с | - | - | - |
| - остаточное тление, с | - | - | - |
| - длина обугленного участка | - | - | - |