



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул:

Ткань хлопкополиэфирная гладкокрашенная

Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	53%ХБ, 47%ПЭ	-	52,2%ХБ, 47,8%ПЭ
Поверхностная плотность, г/м ²	214-11	-	222
Ширина, см	150 ± 2,0	-	151,2
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	883	-	1755
по утку	393	-	658
Раздирающая нагрузка, Н			
- основа	40	-	72
- уток	17,7	-	38
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	5000	-	5588
Гигроскопичность, %, не менее	-	-	-
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	10	-	37
Водоотталкивание			
первоначальное	90	-	100
Водоупорность, Па			
- в исходном виде	200	-	234
Маслоотталкивание, балл			
Изменение размеров после мокрой обработки, %			

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛИзуем идеи!

- основа	-3,5	-	-1,0
- уток	±2,0	-	-0,4
- остаточное горение, с	-	-	-
- остаточное тление, с	-	-	-
- длина обугленного участка	-	-	-