



## Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-182-ЮГ

# Ткань полиэфирно-хлопковая "Галактика-Комфорт"

### Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	53ВХ, 47ПЭ	-	-
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	214-11	-	220
Ширина, см	150,0 ± 2,0	-	150,0
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	не менее 883	не менее 1000	1790
по утку	не менее 393	не менее 500	720
- основа	не менее 40	не менее 50	51
- уток	не менее 17,7	не менее 35	36
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	не менее 5000	не менее 5000	5495
Гигроскопичность, %, не менее	не менее 6	-	6,5
Воздухопроницаемость, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с, не менее	не менее 10	не менее 20	57,0
Ткань с отделкой ВО			
Примечание к ткани с отделкой ВО			
первоначальное	не менее 90	не менее 90	100
после 5 стирок	не менее 80	не менее 80	100
- после 5 химчисток	не менее 80	не менее 80	100
- в исходном виде	не менее 2000	не менее 2000	2060

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»  
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4  
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC  
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006  
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com

## Мы МАТЕРИАЛ используем идеи!

---

- после 5 стирок	не менее 1800	не менее 1800	1867
- после 5 химчисток	не менее 1800	не менее 1800	1877
- в исходном виде	не менее 5	не менее 5	5
- после 5 стирок	не менее 4	не менее 4	4
- после 5 химчисток	не менее 4	не менее 4	4
- основа	не более -3,5	не более -3,0	-0,8
- уток	не более $\pm 2,0$	не более $\pm 2,0$	-0,2
Отделка	ВО / МВО / НМВО / К-20 / К-50		