



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-152-ЮГ

Ткань полиэфирнохлопковая "Галактика"

Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	48ВХ, 52ПЭ	-	47ВХ, 53ПЭ
Поверхностная плотность, г/м ²	214-11	180-220	210
Ширина, см	150,0 ± 2,0	-	150,0
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	1150	900	1845
по утку	600	600	605
Раздирающая нагрузка, Н			
- основа	50	30	55
- уток	35	30	40
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	5000	4500	6710
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	20	20	80
Ткань с отделкой ВО			
Примечание к ткани с отделкой ВО			
Водоотталкивание			
первоначальное	90	90	100
после 5 стирок	80	80	100
Водоупорность, Па			
- в исходном виде	2000	2000	2255

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛ используем идеи!

- после 5 стирок	1800	1800	1863
- в исходном виде	5	5	5
- после 5 стирок	4	4	5
- первоначальное	5	5	5
- после 5 стирок	4	4	5
- основа	15	15	0,0
- уток	15	15	0,0
- основа	- 2,0	- 2,0	- 0,0
- уток	± 1,5	± 1,5	- 0,0
Содержание свободного формальдегида, мкг/г	300	300	16
Отделка	ВО / МВО / НМВО / К-20 / К-50 / Щ-20		

Данные фактического значения взяты из последнего протокола испытания.
Для более достоверной информации просим обращаться в отдел продаж.