ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-175 "А" ЮГ

Ткань хлопкополиэфирная гладкокрашеная антиэлектростатическая «Контакт-250А»

Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	80 ВХ, 20 ПЭ	80 ВХ, 20 ПЭ	80 ВХ, 20 ПЭ
Поверхностная плотность, г/м2	255-13	251-300	255
Ширина, см	150,0 ± 2,0	150,0 ± 2,0	150,0 ± 2,0
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	900	800	967
по утку	600	600	640
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	4000	4000	7085
Гигроскопичность, %, не менее	6	5	16
Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее	20	20	56
Ткань с отделкой МВО/НМВО			
Удельное поверхностное электическое сопротивление			
первоначальное	<10^7	<10^7	3,3*10^4
после 5 стирок	<10^7	<10^7	1,7*10^4
Водоотталкивание			
первоначальное	90	90	100
после 5 стирок	80	80	90
Деликатная стирка при 40 градусах			

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Отделка	ВО / МВО / НМВО / К-20 / К-50

Данные фактического значения взяты из последнего протокола испытания.
Для более достоверное информации просим обращаться в отдел продаж.