



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-175 "А" ЮГ

Ткань хлопкополиэфирная гладкокрашенная антиэлектростатическая «Контакт-250А»

Технические характеристики

| | СТО | ГОСТ | Фактическое значение |
|---|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Состав, % | 80 ВХ, 20 ПЭ | 80 ВХ, 20 ПЭ | 80 ВХ, 20 ПЭ |
| Поверхностная плотность, г/м ² | 255-13 | 251-300 | 255 |
| Ширина, см | 150,0 ± 2,0 | 150,0 ± 2,0 | 150,0 ± 2,0 |
| Переплетение | саржевое | | |
| Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее | | | |
| по основе | 900 | 800 | 967 |
| по утку | 600 | 600 | 640 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее | 4000 | 4000 | 7085 |
| Гигроскопичность, %, не менее | 6 | 5 | 16 |
| Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее | 20 | 20 | 56 |
| Ткань с отделкой МВО/НМВО | | | |
| Удельное поверхностное электическое сопротивление | | | |
| первоначальное | <10 ⁷ | <10 ⁷ | 3,3*10 ⁴ |
| после 5 стирок | <10 ⁷ | <10 ⁷ | 1,7*10 ⁴ |
| Водоотталкивание | | | |
| первоначальное | 90 | 90 | 100 |
| после 5 стирок | 80 | 80 | 90 |
| Отделка | ВО / МВО / НМВО / К-20 / К-50 | | |

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛИзуем идеи!

Данные фактического значения взяты из последнего протокола испытания.
Для более достоверной информации просим обращаться в отдел продаж.