



**Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!**

---

Артикул: С-175 "А" ЮГ

**Ткань хлопкополиэфирная гладкокрашенная  
антиэлектростатическая «Контакт-250А»**

**Технические характеристики**

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	80 ВХ, 20 ПЭ	80 ВХ, 20 ПЭ	80 ВХ, 20 ПЭ
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	255-13	251-300	255
Ширина, см	150,0 ± 2,0	150,0 ± 2,0	150,0 ± 2,0
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	900	800	967
по утку	600	600	640
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	4000	4000	7085
Гигроскопичность, %, не менее	6	5	16
Воздухопроницаемость, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с, не менее	20	20	56
Ткань с отделкой МВО/НМВО			
Удельное поверхностное электическое сопротивление			
первоначальное	<10 <sup>7</sup>	<10 <sup>7</sup>	3,3*10 <sup>4</sup>
после 5 стирок	<10 <sup>7</sup>	<10 <sup>7</sup>	1,7*10 <sup>4</sup>
Водоотталкивание			
первоначальное	90	90	100
после 5 стирок	80	80	90
Отделка	ВО / МВО / НМВО / К-20 / К-50		

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»  
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4  
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC  
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006  
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com

## **Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!**

---

Данные фактического значения взяты из последнего протокола испытания.  
Для более достоверной информации просим обращаться в отдел продаж.