



**Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!**

---

Артикул: С-159 Юг

## Ткань "Молескин", с огнезащитной отделкой ТО (ОП)

### Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	100ВХ	100ВХ	100ВХ
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	280-14	св 250	285
Ширина, см	150,0 ± 2,0	150,0 ± 2,0	150,0 ± 2,0
Переплетение	усиленный сатин 8/3		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	400	400	775
по утку	600	600	1305
Раздирающая нагрузка, Н			
- основа	20	20	21
- уток	30	30	32
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	2000	2000	5624
Воздухопроницаемость, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с, не менее	30	20	82
Изменение размеров после мокрой обработки, %			
- основа	3,5	3,5	0,5
- уток	3,5	3,5	3,5
Содержание свободного формальдегида, мкг/г	300	300	12,4
Огнестойкость в исходном виде:			
- остаточное горение, с	0	0	0
- остаточное тление, с	0	0	0

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»  
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4  
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC  
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006  
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com

## Мы МАТЕРИАЛ используем идеи!

---

- длина обугленного участка	10	10	5,5
Огнестойкость, после 5-ти химчисток:			
- остаточное горение, с	0	0	0
- остаточное тление, с	0	0	0
- длина обугленного участка	10	10	5,7
Отделка	ОП / К-20		

Сертификат соответствия №1990870 до 20.04.2019  
Протокол испытаний №92-16/ДС от 15.04.2016