



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-179 ЮГ

Ткань костюмная хлопчатобумажная гладкокрашенная "Престиж-300"

Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	100 ВХ	100 ВХ	100ВХ
Поверхностная плотность, г/м ²	300-15	251-300	300
Ширина, см	150,0 ± 2,0	150	152
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	1000	700	1350
по утку	590	500	650
Раздирающая нагрузка, Н			
- основа	25	25	43
- уток	30	30	49
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	3000	3000	5570
Гигроскопичность, %, не менее	10	-	15
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	20	20	32,6
Ткань с отделкой ВО			
Примечание к ткани с отделкой ВО			
первоначальное	90	90	100
после 5 стирок	80	80	100
- после 5 химчисток	80	80	100



Мы МАТЕРИАЛ используем идеи!

Водоупорность, Па

- в исходном виде	2000	2000	2107
- после 5 стирок	1800	1800	2010
- после 5 химчисток	1800	1800	2010

Маслоотталкивание, балл

- в исходном виде	5	5	5
- после 5 стирок	4	4	5
- после 5 химчисток	4	4	5

Нефтеотталкивание, балл

- первоначальное	5	5	5
- после 5 стирок	4	4	5
- после 5 химчисток	4	4	5

Потеря прочности после воздействия нефти, нефтепродуктов, %

- основа	15	15	6
- уток	15	15	6

Изменение размеров после мокрой обработки, %

- основа	-3,5	-3,5	1
- уток	±2	±2	1,5

Отделка ВО / МВО / НМВО / МУ / К-20 / ТО / ТОУ