



Мы МАТЕРИАЛИзуем идеи!

Артикул: С-157 ЮГ

Ткань костюмная хлопчатобумажная гладкокрашенная «Престиж-250»

Технические характеристики

| Состав, % | СТО 100ВХ | ГОСТ 100ВХ | Фактическое значение 100ВХ |
|--|--------------|---------------|-------------------------------|
| Поверхностная плотность, г/м ² | 250 - 13 | 200 - 250 | 250 |
| Ширина, см | 150,0 ± 2,0 | 150,0 ± 2,0 | 150,0 |
| Переплетение | саржевое | | |
| Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее | | | |
| по основе | 735 | 600 | 1160 |
| по утку | 590 | 400 | 690 |
| Раздирающая нагрузка, Н | | | |
| - основа | 20 | 20 | 32 |
| - уток | 25 | 25 | 30 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее | 3000 | 2500 | 3185 |
| Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее | 20 | 20 | 83 |
| Водоотталкивание | | | |
| первоначальное | 90 | 90 | 100 |
| после 5 стирок | 80 | 80 | 90 |
| - после 5 химчисток | 80 | 80 | 90 |
| Водоупорность, Па | | | |
| - в исходном виде | 2000 | 2000 | 2157 |
| - после 5 стирок | 1800 | 1800 | 2059 |



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

| | | | |
|---|--|---------|-------|
| - после 5 химчисток | 1800 | 1800 | 2059 |
| - в исходном виде | 5 | 5 | 5 |
| - после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
| - после 5 химчисток | 4 | 4 | 5 |
| Нефтеотталкивание, балл | | | |
| - первоначальное | 5 | 5 | 5 |
| - после 5 стирок | 4 | 4 | 5 |
| - после 5 химчисток | 4 | 4 | 5 |
| Потеря прочности после воздействия нефти, нефтепродуктов, % | | | |
| - основа | 15 | 15 | 10,3 |
| - уток | 15 | 15 | 0,0 |
| Изменение размеров после мокрой обработки, % | | | |
| - основа | - 3,5 | - 3,5 | - 1,0 |
| - уток | + - 2,0 | + - 2,0 | - 2,0 |
| Содержание свободного фармальдегида, мкг/г | 300 | 300 | 21,1 |
| Отделка | ВО / МВО / НМВО / МУ / К-20 / ТО / ТОУ | | |

Сертификат соответствия №0340254 до 05.07.2021
Протокол испытаний №359-18/ДС от 04.07.2018