



**Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!**

---

Артикул: С-183 ЮГ

## Ткань хлопкополиэфирная гладкокрашенная "Консул-235"

### Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	65 ВХ, 35 ПЭ	ПЭ от 20 до 50%	65 ВХ, 35 ПЭ
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	235-13	св. 221	237
Ширина, см	150,0 ± 2,0	150,0 ± 2,0	151
Переплетение	саржевое		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	900	900	960
по утку	700	700	725
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	4500	4500	6030
Гигроскопичность, %, не менее	5	-	14,6
Воздухопроницаемость, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с, не менее	20	20	74
Ткань с отделкой ВО			
Примечание к ткани с отделкой ВО			
Водоотталкивание			
первоначальное	90	90	100
после 5 стирок	80	80	90