



## Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-1414 УИС

Ткань полиэфирная гладкокрашенная с пленочным акрилатным покрытием арт.1414УИС для изделий

**ВОЩЕВОГО ДОВОЛЬСТВИЯ.**

Состав, %	СТО 100%ПЭ	ГОСТ 100%ПЭ	Фактическое значение 100%ПЭ
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	133±7	-	137
Ширина, см	150±2,5	-	148
Переплетение	полотняное		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	1260	-	1500
по утку	620	-	625
Раздирающая нагрузка, Н			
- основа	55	-	62
- уток	40	-	41
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	6000	-	6125
Воздухопроницаемость, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с, не менее	-	-	-
Водоотталкивание			
первоначальное	80	-	90
после 5 стирок	20	-	10
Маслоотталкивание, балл			
Изменение размеров после мокрой обработки, %			
- основа	±2,0	-	0
- уток	±1,0	-	0

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»  
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4  
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC  
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006  
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com

## Мы МАТЕРИАЛ используем идеи!

---

- остаточное горение, с	-	-	-
- остаточное тление, с	-	-	-
- длина обугленного участка	-	-	-
Деликатная стирка при 40 градусах			
Деликатная стирка при 40 градусах			