



**Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!**

Артикул: С-1717ЮГ

Ткань хлопкополиэфирная сорочечная  
гладкокрашенная арт.С-1717 ЮГ с отделкой АСО для

**вещевого имущества**

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	55%ХБ,45%ПЭ	-	55%ХБ,45%ПЭ
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	135-7	-	133
Ширина, см	150± 2,0	-	149,5
Переплетение	полотняное		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	700	-	930
по утку	400	-	412
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	2000	-	2750
Гигроскопичность, %, не менее	4	-	7,6
Воздухопроницаемость, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с, не менее	70	-	126
Удельное поверхностное электрическое сопротивление			
первоначальное	10 <sup>12</sup>	-	1,0*10 <sup>9</sup>
Водоотталкивание			
Маслоотталкивание, балл			
Изменение размеров после мокрой обработки, %			
- основа	-3,5	-	-1,5
- уток	±2,0	-	-1,0
Пиллингуемость, число нитей на 10 см <sup>2</sup>	4	-	0

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»  
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4  
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC  
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006  
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44  
E-mail: op@ivmelang.com

## Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

---

- остаточное горение, с	-	-	-
- остаточное тление, с	-	-	-
- длина обугленного участка	-	-	-
Отделка	МУ		