



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-1717ЮГ

Ткань хлопкополиэфирная сорочечная
гладкокрашенная арт.С-1717 ЮГ с отделкой АСО для

вещевого имущества

| | СТО | ГОСТ | Фактическое значение |
|---|------------------|------|----------------------|
| Состав, % | 55%ХБ,45%ПЭ | - | 55%ХБ,45%ПЭ |
| Поверхностная плотность, г/м ² | 135-7 | - | 133 |
| Ширина, см | 150± 2,0 | - | 149,5 |
| Переплетение | полотняное | | |
| Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее | | | |
| по основе | 700 | - | 930 |
| по утку | 400 | - | 412 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее | 2000 | - | 2750 |
| Гигроскопичность, %, не менее | 4 | - | 7,6 |
| Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее | 70 | - | 126 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | | | |
| первоначальное | 10 ¹² | - | 1,0*10 ⁹ |
| Водоотталкивание | | | |
| Маслоотталкивание, балл | | | |
| Изменение размеров после мокрой обработки, % | | | |
| - основа | -3,5 | - | -1,5 |
| - уток | ±2,0 | - | -1,0 |
| Пиллингуемость, число нитей на 10 см ² | 4 | - | 0 |

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

| | | | |
|-----------------------------|----|---|---|
| - остаточное горение, с | - | - | - |
| - остаточное тление, с | - | - | - |
| - длина обугленного участка | - | - | - |
| Отделка | МУ | | |