



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-1717ЮГ

Ткань хлопкополиэфирная сорочечная
гладкокрашенная арт.С-1717 ЮГ с отделкой АСО для

вещевого имущества

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	55%ХБ,45%ПЭ	-	55%ХБ,45%ПЭ
Поверхностная плотность, г/м ²	135-7	-	133
Ширина, см	150± 2,0	-	149,5
Переплетение	полотняное		
Разрывные нагрузки полоски ткани, Н, не менее			
по основе	700	-	930
по утку	400	-	412
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	2000	-	2750
Гигроскопичность, %, не менее	4	-	7,6
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	70	-	126
Удельное поверхностное электрическое сопротивление			
первоначальное	10 ¹²	-	1,0*10 ⁹
Водоотталкивание			
Маслоотталкивание, балл			
Изменение размеров после мокрой обработки, %			
- основа	-3,5	-	-1,5
- уток	±2,0	-	-1,0
Пиллингуемость, число нитей на 10 см ²	4	-	0

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

- остаточное горение, с	-	-	-
- остаточное тление, с	-	-	-
- длина обугленного участка	-	-	-
Отделка	МУ		