



Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

Артикул: С-196 ЮГ

Ткань костюмная полиэфирная гладкокрашенная "Галактика-210"

Технические характеристики

	СТО	ГОСТ	Фактическое значение
Состав, %	100 ПЭ	-	100 ПЭ
Поверхностная плотность, г/м ²	210-11	-	206
Ширина, см	150±2,0	-	149,3
Переплетение	-	-	-
по основе	не менее 590	-	2338
по утку	не менее 590	-	985
- основа	не менее 50	-	97
- уток	не менее 50	-	64
Стойкость к истиранию, циклов, не менее	не менее 5000	-	более 10000
Гигроскопичность, %, не менее	-	-	-
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с, не менее	не менее 20	-	22
Водоотталкивание			
Маслоотталкивание, балл			
- основа	-3,0	-	0
- уток	±2,0	-	0
- по основе	не более 15	-	1,7
- по утку	не более 15	-	2,2
- по основе	не более 15	-	2,0
- по утку	не более 15	-	2,3

ООО «Ивановский Меланжевый Комбинат»
Россия, 153006, г. Иваново, 15-й проезд, д. 4
Тел: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com



Ivanovskij Melanzhevyj Kombinat, LLC
4, 15 Proezd str, Ivanovo, Russia, 153006
Tel: +7(4932) 59-17-17, 47-44-44
E-mail: op@ivmelang.com

Мы МАТЕРИАЛизуем идеи!

- в исходном виде	не менее 6	-	6
- после 5 стирок	не менее 6	-	6
- остаточное горение, с	-	-	-
- остаточное тление, с	-	-	-
- длина обугленного участка	-	-	-